Papier Etykietowy - COPP (Akryl)

BIURO INFO LOGISTYKA

Opis produktu i zastosowanie

Samoprzylepny papier etykietowy, biały, niepowlekany, wolny od Bisfenolu A.

Specyfikacja techniczna nośnika

Cecha	Jednostka	Wartość
Gramatura	[g/m2]	75
Grubość	[µm]	98
Nieprzezroczystość	[%]	≥92
Białość		167
Odporność na rozciąganie: -kierunek maszynowy -kierunek poprzeczny	 [N] [N]	 >60 >27

Specyfikacja techniczna kleju

Cecha	Jednostka	Tolerancja	Wartość
Gramatura kleju	[g/m2]	+/- 10%	17
Współ. przyczepności (180°)	[N/cal]	≥	10
Ścinanie	[h]	≥	120

Specyfikacja techniczna materiału podkładowego (liner)

Cecha	Jednostka	Wartość
Rodzaj linera	-	Biały silikonowany
Grubość	[µm]	51
Gramatura	[g/m^2]	46
Odporność na rozciąganie: -kierunek maszynowy -kierunek poprzeczny	 [N/15mm] [N/15mm]	 34 18

Wskazówki dotyczące stosowania

Możliwość zadruku: drukarki cyfrowe, laserowe, atramentowe, ksero.
Produkt musi być przechowywany w suchych miejscach (wilgotność względna 50%) i chroniony przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego. Przed użyciem produkt musi być przechowywany w jego oryginalnym opakowaniu. Bezwzględnie należy unikać: niewłaściwego składowania i traktowania, upuszczania produktu na ziemię, a w szczególności nacięć na krawędziach. Produkt nie może być składowany tak aby przypadający na niego ciężar mógł go zdeformować. Przechowywany w stałej temperaturze 20 °C (+/- 2 °C). Temperatura aplikacji: od +5 °C, natomiast temperatura działania: od -10 °C do +50 °C. Trwałość laminatu wynosi do 2 lat przy przestrzeganiu powyższych zaleceń dotyczących magazynowania. Trwałość laminatu wynosi do 2 lat przy przestrzeganiu powyższych zaleceń dotyczących magazynowania. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - dokument dostępny na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Numer certyfikatu 4843
ISO 9001:2015

System organizacji pracy 5S

Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.
ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska
tel: +48 61 866 43 67
e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS