


Etykieta plombująca VOID



Opis produktu i zastosowanie

Etykieta zabezpieczająca po odklejeniu pozostawia trwały ślad zarówno na etykiecie, jak i na powierzchni kartonu, świadczący o naruszeniu etykiety-plombki.

Specyfikacja techniczna nośnika

Cecha	Jednostka	Wartość
Grubość	[μm]	50
Punkt pęknięcia	[%]	200
Odporność na rozciąganie: -kierunek maszynowy	[N/mm ²]	140

Specyfikacja techniczna kleju

Cecha	Jednostka	Tolerancja	Wartość
Gramatura kleju	[g/m ²]	+/- 10%	20

Specyfikacja techniczna materiału podkładowego (liner)

Cecha	Jednostka	Wartość
Rodzaj linera	-	Silico Larice
Grubość	[μm]	50
Gramatura	[g/m ²]	59
Odporność na rozciąganie: -kierunek maszynowy	[N/15mm]	≥ 70
-kierunek poprzeczny	[N/15mm]	≥ 28

Wskazówki dotyczące stosowania

Produkt musi być przechowywany w suchych miejscach (wilgotność względna 50%) i chroniony przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego. Przed użyciem produkt musi być przechowywany w jego oryginalnym opakowaniu. Bezwzględnie należy unikać: niewłaściwego składowania i traktowania, upuszczania produktu na ziemię, a w szczególności nacięć na krawędziach. Produkt nie może być składowany tak aby przypadający na niego ciężar mógł go zdeformować. Przechowywany w stałej temperaturze 20 °C (+/- 2 °C). Temperatura aplikacji: od +5 °C, natomiast temperatura działania: od -10 °C do +50 °C. Trwałość laminatu wynosi do 2 lat przy przestrzeganiu powyższych zaleceń dotyczących magazynowania. Trwałość laminatu wynosi do 2 lat przy przestrzeganiu powyższych zaleceń dotyczących magazynowania. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - dokument dostępny na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certyfikatu 4843
ISO 9001:2015



Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska

tel: +48 61 866 43 67

e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS